



Wewers Mørtel Produktblad

Tørbeton 0 - 8 mm

DS/EN 1504-10:2017

Egnet til	<i>Passive miljøklasser</i> <i>X0, XC1 DS/EN 206</i>
Anvendelse	• Anvendes til mange formål, stolper, pudsning af fundament • støbning af mindre opgaver ikke bærende konstruktioner
Blanding:	• Blandes maskinelt eller oprøres med spade i 5-6 min, hvor der tilføres ca. 3 liter vand pr. sæk
Udførelse	• Underlaget forvandes let, det er vigtigt at tørbetonen komprimeres effektivt.
Opbevaring	• Tørt og uåbnet. Tåler frost
Produktdata	• Bindemiddel.: Portland cement • Tilslag.: 0-8 mm P. sand • Plastificerende additiv • Trykstyrke.: > 25 mpa.
Forbrug	• Ca. 15 kg pr. m² i 10 mm lagtykkelse

