



Wewers Mørtel Produktblad

www.wewers.dk

Bakkemørtel 6,6 % 0 – 4 mm

KC 50/50/700 receptmørtel overholder kravet DS/INF 167: 2015 og EN 998-2:2016

Egnet til	<p>Passivt miljø – Eksponeringsklasser MX1– MX3,2</p> <p><i>ved anvendelse af KC50/50/700 i eksponeringsklassen MX3,2 skal man være særligt opmærksomhed på at denne klasse omfatter kraftig vandpåvirkninger hvilket betyder en højere risiko for at murværket optugtes kraftigt, derfor bør KC50/50/700 kun anvendes hvis der er særligt fokus på afdækningen af murværket mod nedbør</i></p> <p>Se i murerhåndbogen på www.mur-tag.dk</p>
Anvendelse	Opmuring, Grov puds på udkast, Skalmure, sålbænke og Indvendig grov puds.
Blanding:	<p>Der tilsættes cement efter anviste i blandekort for KC-mørtler</p> <p>1 del cement til 12 del mørtel</p> <p>Vand tilsættes til ønskede konsistens er opnået, mørtlens maks. Blandetid 15 min.</p>
Udførelse	Bør udføres med tørre murersten og korrekt murerværktøj. Fuger fyldes og trykkes med en tilpasset fugepind eller stål fugekugle
Opbevaring	Mørtlen skal beskyttes mod vejr og vind så den ikke udtørre eller udsættes for frost
Produktdata	Trykstyrke : > 0,90 Mpa. Iht. DS/INF 167: 2015 Bøjningstrækstyrke : > 0,50 Mpa. Iht. DS/INF 167: 2015 Vedhæftningsstyrke : > 0,10 Mpa. Iht. DS/INF 167: 2015
Forbrug	Ved, opmuring Ca. 1 kg pr. sten Ved, fugning 8-10 kg/m ² ved fugedybde på 10-15 mm Ved, pudsning Ca. 20 kg/m ² ved lagtykkelse på 1 cm Ved, Udkast Ca. 8 kg/m ² Se i murerhåndbogen på www.mur-tag.dk



Fabriksfremstillet 6,6 % kalktilpasset vådmørtel. Bakkemørtel 0 - 4 mm


Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7 % og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.lign.).

Mørtlen er produceret i overensstemmelse med forudsætningerne i DS/INF 167:2015

Ved korrekt iblanding af cement kan DS/INF 167's relation mellem blandingsforhold for hh. KC 50/50/700 eller KC 60/40/850 og tilhørende styrkeangivelse anvendes.

Vejledning om iblanding af cement findes i "Murerhåndbogen".

Produktionsdato: Se emballage eller følgeseddel.

	
Wewers Mørtel A/S, Ny Mårumvej 222, 3230 Græsted Wewers Mørtel A/S, Maglesøvej 79, Igelsø 4300 Holbæk Wewers Mørtel A/S, Søndertoften 24, Kværs 6300 Gråsten	
	EN 998-2:2016
	Receptmørtel type G
	Muremørtel til udvendig brug i elementer der er underlagt statiske krav.
	Blandingsforhold: 6,6 % Ca(OH) ₂ , 93,4 % sand Klorid-indhold: < 0,1 vægt % Brandbarhed: Klasse A1 Vandabsorption: NPD Dampdiffusionskoefficient: NPD Varmeledningsevne/densitet: NPD Frostfasthed: Passivt miljø